

ЧЕРНА МЕТАЛУРГИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОБИВ НА РУДИ)

69. Индекси на общата продукция на предприятията от черната металургия (вкл. добив на руди)
(1952 = 100)

	1956	1957	1960	1965	1968	1969	1970
Общо	743	943	16 пъти	53 пъти	97 пъти	105 пъти	123 пъти
Добив на руди за черни метали	314	343	386	548	537	529	538
Черна металургия	11 пъти	15 пъти	26 пъти	95 пъти	179 пъти	195 пъти	230 пъти

70. Основни фондове на предприятията от черната металургия (вкл. добив на руди) по вид

(Милиони левове по пълна първоначална стойност към края на годината)

Основни фондове	1952	1956	1957	1960	1965	1968	1969	1970
Общо	3,1	48,6	62,7	121,7	528,8	935,2	1 065,9	1 149,5
Промисленопроизводствени	3,1	45,3	58,8	116,6	513,0	910,6	1 040,4	1 120,1
Сгради	0,4	14,0	17,2	34,1	163,8	251,1	253,9	277,0
Съоръжения	0,8	12,9	19,6	35,5	148,5	195,5	198,5	200,1
Силови машини	0,2	3,3	3,1	4,6	40,4	63,5	72,0	76,0
Производствени машини	0,5	10,7	13,4	32,7	113,3	324,2	433,4	479,3
Предавателни устройства	0,0	0,8	1,2	2,9	10,9	23,6	28,5	29,9
Транспортни средства	0,1	2,6	3,2	5,0	29,2	43,0	43,2	45,3
Инвентар, инструменти и други основни фондове	1,1	1,0	1,1	1,8	6,9	9,7	10,9	12,5
Непромишлени	—	3,3	3,9	5,1	15,8	24,6	25,5	29,4

71. Енергетично оборудване на предприятията от черната металургия
(вкл. добив на руди)

	Мярка	1960	1965	1967	1968	1969	1970
Мощност на първичните двигатели	квт	12 780	153 443	216 055	208 483	217 485	208 267
в т. ч. обслужващи:							
електрогенераторите	квт	—	56 000	106 000	106 000	106 000	105 140
производствените машини	квт	—	40 869	39 883	35 400	52 709	52 709
Мощност							
на електромоторите	квт	56 403	293 781	583 238	646 432	715 718	746 043
на електроапаратите	квт	7 329	55 514	90 909	100 489	102 281	167 739
Употребена електроенергия	х. квч	114 975	517 022	1 094 343	1 284 675	1 451 003	1 657 970
за електротехнологически процеси	х. квч	23 289	188 913	409 354	307 141	363 531	540 097
за двигателна сила	х. квч	88 943	307 593	645 573	946 592	1 032 270	1 044 094
за други цели (вкл. загубите)	х. квч	2 743	20 516	39 416	30 942	55 202	73 779

72. Използване на доменните пещи

	Мярка	1957	1960	1965	1968	1969	1970
Доменни пещи ¹⁾	бр.	1	2	4	4	5	5
Произведен чугун, приведен към мартенов	т	48 679	193 166	712 335	1 082 365	1 096 234	1 203 085
в т. ч.: мартенов	т	48 679	135 960	546 619	1 063 055	1 083 616	1 195 779
леярски	т	—	49 744	144 676	16 790	10 965	6 353
Полезен обем на пещите	м ³	230	460	2 526	2 526	3 559	3 559
Отработени фактически часове от пещите	ч.	6 630	17 116	29 743	33 867	35 522	39 676
Календарни кубометроденонощия	м ³ д.	63 940	168 360	733 114	934 516	1 048 016	1 299 035
Отработени кубометроденонощия от пещите	м ³ д.	63 250	164 220	705 851	881 887	948 026	1 228 366
Използване полезния обем на пещите	коэф.	1,310	0,850	1,014	0,830	0,899	1,067
Вложена шихта	т	—	422 533	1 639 515	2 156 642	2 187 243	2 448 812
в т. ч.: агломерат	т	—	392 676	963 489	1 855 465	1 882 673	1 969 478
сурова руда	т	—	29 857	488 574	294 624	295 242	472 828
Престои на пещите	ч.	41	451	885	1 006	2 638	4 123
Освен престои — тих ход на пещите	ч.	62	676	785	414	1 115	2 598
Процент на престои към календарното време	%	0,47	2,57	2,89	2,87	6,82	9,41
Разход на скипов кокс за един тон чугун	кг	1 236	933	841	623	615	6

¹⁾ В края на годината.