

64. Електропечи

	1965	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Електростоманотопилни пещи ¹⁾ – бр.	7	8	7	7	8	8	8	8
Произведена стомана ²⁾ – т	82 190	351 991	393 777	369 266	618 548	629 124	630 875	641 439
Площ на пода на пещите – м ²	91	60	58	58	81	81	81	81
Производство на стомана от квадратен метър площ на пода на пещите за календарно денонощие – т	15,56	20,20	22,29	21,80	25,2	25,5	25,4	26,25
Календарни пещочасове – п. ч.	61 320	70 080	61 320	61 488	70 080	70 080	70 080	70 272
Фактически отработени часове от пещите – п. ч.	39 800	48 863	46 674	47 304	54 863	54 816	53 653	51 793
Плавки – бр.	10 606	12 186	12 554	12 939	15 351	15 494	14 941	14 268
Средна продължителност на една плавка – п. ч.	3,75	4,01	3,72	3,66	3,57	3,54	3,59	3,63
Средно тегло на една плавка – т	7,8	28,9	31,4	28,5	40,3	40,6	42,2	44,96
Престои на пещите – п. ч.	21 520	21 217	14 646	14 184	15 217	15 264	16 427	18 479
Процент на престоите към календарното време – %	35,1	30,3	23,9	23,1	21,7	21,8	23,4	26,3

1) В края на годината.

2) Разликата с отчетеното количество произведена стомана от отрасъл „Черна металургия“ е произведената на блокове кислородно-конверторна стомана.

65. Мартенови пещи

	1965	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Мартенови пещи ¹⁾ – бр.	7	7	7	7	7	7	7	7
Произведена стомана ²⁾ – т	450 243	470 270	516 255	491 031	487 917	495 935	481 006	464 470
Площ на пода на мартеновите пещи – м ²	269	269	269	269	269	269	269	269
Производство на стомана от квадратен метър площ на пода на мартеновите пещи за календарно денонощие – т	4,59	4,80	5,27	4,99	4,98	5,06	4,91	4,72
Календарни метроквадратни денонощия – м ² д.	98 040	98 039	98 039	98 306	98 039	98 039	98 039	98 306
Отработени метроквадратни денонощия от пещите – м ² д.	84 693	81 673	83 387	81 007	80 539	78 166	79 750	81 004
Фактически отработени часове от пещите – ч.	53 119	51 317	52 397	51 164	50 675	49 034	50 014	50 821
Плавки – бр.	6 821	6 731	7 444	7 044	6 943	6 889	6 790	6 699
Средна продължителност на една плавка – ч.	7,79	7,62	7,04	7,26	7,30	7,11	7,37	7,59
Средно тегло на една плавка – т	66,01	69,87	69,35	69,71	70,27	71,99	70,84	69,33
Престои на пещите – ч.	8 201	10 003	8 923	10 324	10 645	12 286	11 306	10 667
Процент на престоите към календарното време – %	13,37	16,31	14,55	16,79	17,36	20,04	18,44	17,35

1) В края на годината.

2) Разликата с отчетеното количество произведена стомана от отрасъл „Черна металургия“ е произведената на блокове кислородно-конверторна стомана.

66. Индекси на общата продукция на предприятията от черната металургия (вкл. добив на руди)
(1960 = 100)

	1965	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Общо	333	778	13 пъти	15 пъти	16 пъти	16 пъти	17 пъти	17 пъти
Добив на руди за черни метали	142	139	140	126	125	123	124	109
Черна металургия	361	871	15 пъти	17 пъти	18 пъти	19 пъти	19 пъти	19 пъти

67. Себестойност на сравнимата стокова продукция на предприятията от черната металургия
(вкл. добив на руди)
(Проценти)

	1965	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Относителен дял на пълната себестойност на сравнимата стокова продукция от цялата стокова продукция	77,32	92,36	93,35	93,15	93,33	92,51	92,88	95,19
Снижение (увеличение) себестойността на сравнимата стокова продукция	-7,17	-6,72	+0,65	-3,99	+9,08	-0,19	-1,86	+3,70